



SAMAFLEX

Composto a base di resine sintetiche opportunamente additivate con quarzo e plastificanti ad alta resistenza all'usura. Rivestimento impermeabile caratterizzato da una buona elasticità, e antisdrucchiolevole anche a superficie bagnata. Notevole resistenza agli agenti atmosferici, ottima resistenza ai raggi UV. Stesura a spatolone per un quantitativo totale di kg. 2.5-3/mq., con n. 1 mano di di malta intasante colore scuro e n. 3 mani di pasta in colore verde o rosso. Prodotto estremamente versatile studiato per pavimentazioni sportive interne ed esterne.



SAMA srl – Sede Legale: Via C. Pisacane 23, 81031 Aversa (CE) – Sede Amm.: Via Larga Zona PIP
- 81038 Trentola Ducenta (CE)

Coord. GPS 40°58'43"N – 14°9'29"E

P.iva 02022090613 - www.samasport.com – info@samasport.com - Tel. 0039 081.8111429 Fax
0039 081.5044122

Azienda certificata UNI EN ISO 9001

